

Boletim Técnico



TINTA E IMPERMEABILIZANTE 6 EM 1	
Produto	
Característica	Revestimento acrílico com propriedades elastoméricas. Disponível na cor branca com a possibilidade de obter cores em tons pastéis no sistema tintométrico Qualysystem. Também disponível nas (Bases A, B e C).
Indicação	Indicado contra batida de chuva em paredes externas evitando infiltração, indicado para selar impermeabilizar, eliminar micro fissuras devido sua elasticidade, combater microorganismos, dar acabamento, além de possuir alta refletância com grande resistência aos raios UV em superfícies como: reboco, calhas de concreto, telhas de fibrocimento, massa acrílica telhas ceramicas e blocos ceramicos (não vitrificados). Aplicação direta sobre galvanizados e alumínio.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina a base de dispersão aquosa de polimeros acrílicos com propriedades elastoméricas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, dispersantes e conservantes.
Embalagens	Galão 3,6 L, Lata 18L , Galão de 3,2L e Lata de 16,2L
Acabamentos	Fosco
Classificação	Produto classificado conforme Norma NBR 11702:2010 - Tipo 4.8.7
Prazo de validade	24 meses
APLICAÇÃO	
Diluição	Diluir de 10% a 30% com água limpa para todas as demãos.
Rendimento	(Galão 3,6L) até 60 ² demão por galão. (lata 18L) até 300m ² demão por Lata (GL 3,2L)53m ² demão por galão/ (16,2L - 270m ² /demão por lata de 16,2 L)
Número de demãos	De 2 à 4 demãos com intervalo mínimo de 4 horas
Ferramentas de aplicação	Utilizar rolo trincha ou pistola.
Secagem	Ao toque: 02 horas, final: 12 horas.
Preparação da Superfície	A superfície deve estar limpa, seca, sem partes soltas e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (NORMA ABNT13245). Mofo: limpar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1 com esponja, Aguardar secagem de 24 horas, se não ficar totalmente limpo repetir a operação. Reboco novo: aguardar cura no mínimo 28 dias e aplicar Quallyvinil Selador Acrílico; Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas: deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa, aplicar Quallyvinil Fundo preparador de paredes.
Observações e Recomendações	
O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplicação.	
Em repinturas onde existam aplicações ou retoques de massa corrida, acrílica, gesso ou reboco pode ser notada diferenças de tonalidade. Isso se deve a falta de uniformidade de absorção de substrato. Para evitar o problema recomendamos aplicação da própria tinta diluída a 30% com água em toda a superfície. Eventuais trincas devem ser corrigidas com um selante acrílico de boa qualidade para se obter melhor vedação.	
Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em local coberto, seco e com circulação de ar, não reutilizar a embalagem; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C; recomendamos o uso de equipamentos de proteção como luvas, mascaras e olhos apropriados durante a aplicação, em caso de contato com a pele e olhos lavar com água corrente em abundância. em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto(não provocar vomito). Todos os produtos da linha Quallyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como umidade relativa do ar, temperaturas e condições climaticas do local, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.	



Qualyvinil Comercial Ltda.
Avenida Antonio Bardella, 789 - Jd.
São Luiz - Jandira - SP
CEP: 06618-000
SAC 0800 591 2604

