

## Boletim Técnico



QUALYVINIL QUALYGEDSO	
<b>Produto</b>	
<b>Característica</b>	Tinta fosca de fácil aplicação, bom rendimento, boa cobertura, boa resistência e baixo odor. disponível na cor branca
<b>Indicação</b>	E indicado para superfícies internas de Gesso e Drywall.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
<b>Composição</b>	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílicos modificados, cargas minerais pigmentos, aditivos e conservantes.
<b>Embalagens</b>	Galão 3,6L, Lata 18L
<b>Acabamentos</b>	Fosco
<b>Classificação</b>	Norma NBR 11702:2010 Tipo: 4.5.5 Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079
<b>Prazo de validade</b>	24 meses
APLICAÇÃO	
<b>Diluição</b>	1ª demão diluir de 20% à 50% as demais diluir de 10% à 20% com água.
<b>Rendimento</b>	(Galão 3,6L) 30 à 44m <sup>2</sup> (lata 18L) 150 à 220m <sup>2</sup>
<b>Número de demãos</b>	De 2 à 3 com intervalos de 4 horas entre as demãos.
<b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo para pintura, pincel ou trincha e pistola.
<b>Secagem</b>	Ao toque: 02 horas, final: 12 horas.
<b>Preparação da Superfície</b>	A superfície deve estar limpa, seca, sem partes soltas e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (NORMA ABNT13245). Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

### Observações e Recomendações

O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplicação.

Em repinturas onde existam aplicações ou retoques de massa corrida, acrílica, gesso ou reboco pode ser notada diferenças de tonalidade. Isso se deve a falta de uniformidade de absorção de substrato. Para evitar o problema recomendamos aplicação da própria tinta diluída a 30% com água somente nos pontos das correções.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em local coberto, seco e com circulação de ar, não reutilizar a embalagem; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C; recomendamos o uso de equipamentos de proteção como luvas, máscaras e óculos apropriados durante a aplicação, em caso de contato com a pele e olhos lavar com água corrente em abundância. em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto(não provocar vômito). Todos os produtos da linha Qualyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como umidade relativa do ar, temperaturas e condições climáticas do local, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.



Qualyvinil Comercial Ltda.  
Rua Jorge Pedrosa, 95 - Jd. São Luiz  
Jandira, São Paulo/SP - 06618-020  
SAC 0800 109 972

