

BOLETIM TÉCNICO



Produto		QUALYVINIL VERNIZ MARITIMO PREMIUM		
Descrição	Verniz Marítimo de acabamento brilhante para proteção contra intempéries e umidade. Possui um excelente alastramento, ótima aderência e secagem rápida. Realça o aspecto natural da madeira, prolongando seu aspecto e resistência.			
Indicação	É indicado para proteção e decoração de superfícies internas e externas de madeira como casa de madeira, janelas portas, moveis e madeiras decorativas em geral.			
Cores	Incolor			
Principais Benefícios	Resistência à intempéries			
	Ótima aderência			
	Fácil aplicação			
	Alto rendimento			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2019	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.3.1.4	Verniz Brilhante	Envernizar e proteger a madeira, proporcionando acabamento brilhante.
DESEMPENHO	ABNT NBR 16211	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
		-	-	-
		-	-	-
	Este produto →	-	-	-
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina alquídica, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, secantes organometálicos e aditivos. Não contém benzeno e metais pesados.			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br			
Embalagens (Cores prontas)				0,900 L e 3,600 L
Embalagens (Sistema Qualysystem)				-
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da norma ABNT NBR 16388)				450 – 500 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				450 – 550 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315)				42 - 52 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				40 - 50 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				0,850 - 1,00 g/cm³
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri com lixiviação (de acordo com ABNT NBR 15987)				resiste
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento Acabado	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
Aguarrás. Diluir até 20% para 1ª demão. Diluir 10% para as demais demãos. Pistola/Airless: até 30% em todas as demãos	Brilhante	Galão (3,6 L): até 18 m² ¼ Galão (0.90 L): até 4,5 m²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 3 - 4 horas Entre demãos: 8 - 12 horas Final: 12 horas Cura Total: 7 dias
Ferramentas	Rolo de espuma, pincel, trincha e pistola.			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PREPARO DE SUPERFÍCIE				
ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Superfícies que apresentam brilho: Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento e eliminar o pó, antes de ser iniciada a aplicação do verniz. Madeira nova não resinosa: Lixar a superfície para eliminar farpas, remover os resíduos, em área não molhável, aplicar uma demão. Repintura de madeira: A remover com partes soltas, lixar bem em direção aos veios para a remoção do brilho, eliminar o pó e envernizar.				
ALGUMAS PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400				
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110				
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604				
Qualycril Soluções para a Construção Civil Ltda – Endereço: Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000				
Químico Responsável: Wagner Sander - CRQ IV Região nº 04109525				
Revisão: junho/2023	Autor: Laboratório			