


BOLETIM TÉCNICO

QUALYVINIL SPRAY PREMIUM LUMINOSO

Descrição	É uma tinta spray à base de resina acrílica termoplástica, que proporciona excelentes filmes em diferentes tipos de acabamento.	
Indicação	Uso interno. Indicado para isopor, artesanatos em geral, ferro, gesso, vidro e folhagens.	
Cores	Conforme catálogo de cores prontas.	
Principais Benefícios	Resistência à intempéries Secagem Rápida Fácil de aplicar	
Composição	Resina, propelente dimetil éter, pigmentos isentos de metais pesados, solventes e aditivos.	
Toxicidade	Consultar FDS- Ficha de Dados de Segurança Disponível no site www.qualyvinil.com.br	

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Rendimento por Embalagem	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
Produto pronto para uso	Luminoso	Até 2 m ² /demão por embalagem de 400 mL	Aplique 2 ou mais camadas leves	Uso interno	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 5 a 10 minutos Final: 24 horas

*Secagem
A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.

OBSERVAÇÕES

Preparação da Superfície	Superfícies em Geral	Independentemente da superfície a ser pintada, ela deve estar limpa e totalmente isenta de umidade, gordura, ferrugem, restos de pintura antiga, poeira e brilho. Aplique o primer ou fundo indicado, aguarde a secagem e lixe com uma lixa d'água 400 até a superfície ficar lisa e homogênea. Proteja as áreas que não serão pintadas, cobrindo-as devidamente. Em dias muito frios, é recomendável deixar as peças ao sol antes da pintura. Não aplique em superfícies muito quentes. Realize um teste em uma pequena área para verificar a compatibilidade e o tempo de secagem do produto.
	Isopor	Aplique diretamente no isopor, mas cuidado, pois o excesso de tinta pode deformá-lo. Limpe bem a superfície com um pano seco e limpo, sem solventes, removendo impurezas como pó, cera, gordura, óleo, graxa e resíduos antes de aplicar. Aplique uma camada fina para criar uma base. Aguarde a secagem e repita o processo, aplicando de maneira uniforme até atingir a cobertura desejada, evitando sempre o excesso. Não aplique qualquer tipo de fundo preparador ou verniz no isopor.
Modo de Uso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite a lata vigorosamente por 1 minuto, a partir do chacoalhamento do êmbolo; 2. Segure a lata na vertical, entre 20 e 40 cm da superfície e pressione a válvula em movimentos constantes para frente e para trás, sobrepondo levemente cada pincelada. Agite a lata entre as demãos; 3. Para evitar escorrimento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos. Aplique 2 ou mais camadas leves, com alguns minutos de intervalo; 4. Caso a aplicação seja interrompida, mantenha a lata de cabeça para baixo de 2 a 3 segundos e pressione até sair apenas o gás antes de tampá-la e voltar a posição original; 5. Para reutilizá-la, basta retirar a tampa e agitar novamente a lata; 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner; 7. Evite fazer retoques isolados, eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura; 8. Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura. 	
Recomendações	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenha o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante todo o processo de preparação, aplicação, secagem e após a aplicação; 2. Utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento, preparação e aplicação da tinta; 3. Faça um teste inicial do aplicador, pressionando a válvula em qualquer superfície para verificar o formato do jato. Em seguida, teste em uma pequena área para garantir a compatibilidade e secagem adequada do produto; 4. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência; 5. Não fume durante a aplicação; 6. Proibido o uso em humanos e animais. 	
Rendimento	O rendimento do Spray Premium Metálico pode variar de acordo a espessura aplicada, superfície de aplicação e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis. A depender do tipo de superfície e metodologia de aplicação utilizada, a perda de rendimento de acordo com o Livro Ciências e Tecnologia em Tintas, pag. 809 - Tabela 21.3, pode chegar até a 30%.	

PRECAUÇÕES

Produto inflamável, conteúdo sob pressão. Manter abrigado do calor, faíscas ou chamas;
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
As embalagens fechadas quando expostas ao calor intenso, podem explodir em função da pressão interna;
Em caso de incêndio, use o pó químico, espuma ou CO. As águas residuais de controle de fogo podem causar poluição e devem ser tratadas antes de descartadas;
Em caso de vazamento ou derramamento utilize material absorvente (areia, argila, etc.) e descarte conforme legislação local. Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgotos;
Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Não perfure ou queime, mesmo após o uso;
Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de intoxicação ou reação adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas – Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualycril Soluções para a Construção Civil Ltda
Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP - Brasil - CEP: 06618-000