

BOLETIM TÉCNICO

QUALYVINIL REVESTIMENTO LISO

Descrição	Qualyvinil Revestimento Liso é uma textura que proporciona uma camada resistente e durável, além de permitir criar os mais diferentes efeitos na parede, pois é leve e fácil de aplicar. Com o Revestimento Liso, é possível disfarçar as pequenas imperfeições da parede.	
Indicação	Indicado para texturar superfícies externas e interna de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico.	
Cores	Branca	
Principais Benefícios	Alto rendimento Maior desempenho Resistência à intempéries	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Tipo	Descrição	Função / Definição
Este produto atende à ABNT NBR 11.702	4.6.1	Textura de grãos finos (lisa)	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmento dióxido de titânio, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.
Toxicidade	Consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança Disponível no site www.qualyvinil.com.br
Embalagens (Cores prontas)	6 kg e 25 kg
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15.987	Resiste
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16.388)	< 50 g/L
pH - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 – 10,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Rendimento por Embalagem	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
Água potável. Diluição máxima de 5%.	Texturizado Fosco	Lata ou Balde (25kg): até 25m ² Galão (6kg): até 5m ²	De 1 a 2 demãos	Áreas internas e externas	Ao toque: 3 a 4h Entre demãos: 4 a 5h Completa: 72 h Cura Total: 07 dias
APLICAÇÃO	Lixamento	Realizar o lixamento de forma manual, em movimentos circulares ou com equipamentos. Importante: Remover todo o pó gerado do lixamento com pano úmido.			
	Ferramentas	Desempeneadeira de aço, desempeneadeira de PVC e espátulas.			
	Equipamento Airless	Verificar disponibilidade no mercado, não alterando as solicitações técnicas neste BT			
*Secagem A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.					



OBSERVAÇÕES

Preparação do Produto	Com o uso de um equipamento profissional, homogeneize o produto para que o mesmo apresente a mesma consistência de aplicação em todas as latas disponíveis para uso. Após a homogeneização, diluir o produto com a recomendação indicada na embalagem. Não diluir o produto fora da especificação recomendada.
Aplicação	1. Aplique o produto de acordo com a NBR 13.245. Em dias chuvosos ou ventando muito, abaixo de 10°C e ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Neste dias, a secagem e cura podem demorar um pouco mais para acontecer; 2. Aplicar com rolo de espuma rígida, específico para texturas.
Rendimento	O rendimento pode variar de acordo ao tipo de ferramenta, superfície e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis. Para os todos tipos de texturas, indicamos a aplicação de tinta Qualyvinil Fosco Completo da mesma cor como fundo, para evitar problemas referente a manchas presentes na superfície / substrato. A depender do tipo de superfície, pode-se considerar perda de até 30% de rendimento devido a porosidade da superfície.
Cores	A cor do produto pode apresentar leve diferença de cor de acordo ao impresso na etiqueta ou no catálogo devido a deposição de tinta em papel, isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção de cor na fábrica. Evite a compra de lotes diferente do mesmo produto, as tonalidades podem sofrer leve alteração devido ao processo de produção. Neste caso, não aplique lotes diferentes no mesmo pano de aplicação.
Remoção todo o pó gerado do lixamento.	De acordo com a NBR 13.245, fazer a remoção de todo o pó gerado do lixamento com pano úmido , a fim de remover toda e qualquer sujidades da superfície, evitando assim patologias de bolhas, deslocamentos e descascamento da tinta de acabamento em decorrência do pó presente na superfície. Nunca usar vassouras ou escovas para remoção de pó, somente pano úmido.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

Mofa: Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: Aguardar cura no mínimo 28 dias, e caso necessário por decorrência de baixa coesão, aplicar Qualyvinil Fundo Preparador.

Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas:
Deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa e aplicar Qualyvinil Fundo Preparador de Paredes.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.
Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;
Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de intoxicação ou reação adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas – Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualyvinil Soluções para a Construção Civil Ltda
Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000





BOLETIM TÉCNICO

QUALYVINIL TEXTURA RISCADO GROSSO/GRAFIATO

Descrição	É uma textura com grãos maiores que, quando aplicada na parede, forma um riscado rústico e devido a sua formulação especialmente desenvolvida, proporciona hidrorrepelência, excelente nivelamento, alta aderência, alta resistência a abrasão e microrganismos, criando uma camada resistente e durável.	
Indicação	Indicado para texturar superfícies externas e interna de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico.	
Cores	Branca	
Principais Benefícios	Excelente nivelamento Antimofo Repele a água Resistência à intempéries	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Tipo	Descrição	Função / Definição
Este produto atende à ABNT NBR 11.702	4.6.3	Textura de grãos grossos (rústica)	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.
DESEMPENHO	Resistência de aderência à tração	Resistência de aderência à tração após envelhecimento acelerado	Permeabilidade à água por coluna d'água
ABNT NBR 17134:2023	ABNT NBR 16.912	ABNT NBR 16.912	ABNT NBR 17.012
	Mínimo 0,3 MPa	Mínimo 0,3 MPa	Máximo 0,3 mL
Este produto →	≥ 0,3 MPa	≥ 0,3 Mpa	≤ 0,3 mL

Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmento dióxido de titânio, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.
Toxicidade	Consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança Disponível no site www.qualyvinil.com.br
Embalagens (Cores prontas)	5,4 kg e 25 kg
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15.987	Resiste
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16.388)	< 50 g/L
pH - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 – 10,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Rendimento por Embalagem	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
Água potável. Diluição máxima de 5%.	Texturizado Fosco	Lata ou Balde (25kg): até 12m ² Galão (5,4kg): até 2,5m ²	1 demão	Áreas internas e externas	Ao toque: 3 a 4h Entre demãos: 4 a 5h Completa: 72 h Cura Total: 07 dias
APLICAÇÃO	Lixamento	Realizar o lixamento de forma manual, em movimentos circulares ou com equipamentos. Importante: Remover todo o pó gerado do lixamento com pano úmido.			
	Ferramentas	Desempenadeira de aço, desempenadeira de PVC e espátulas.			
	Equipamento Airless	Verificar disponibilidade no mercado, não alterando as solicitações técnicas neste BT			
*Secagem					
A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.					



OBSERVAÇÕES

Preparação do Produto	Com o uso de um equipamento profissional, homogeneíze o produto para que o mesmo apresente a mesma consistência de aplicação em todas as latas disponíveis para uso. Após a homogeneização, diluir o produto com a recomendação indicada na embalagem. Não diluir o produto fora da especificação recomendada.
Aplicação	1. Aplique o produto de acordo com a NBR 13.245. Em dias chuvosos ou ventando muito, abaixo de 10°C e ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Neste dias, a secagem e cura podem demorar um pouco mais para acontecer 2. Aplicar no sentido vertical utilizando desempenadeira de aço, espalhar sobre a área de trabalho e retirar o excesso do material passando a desempenadeira no sentido contrário da aplicação; 3. Fazer o acabamento utilizando uma desempenadeira de PVC até obter o efeito desejado.
Rendimento	O rendimento pode variar de acordo ao tipo de ferramenta, superfície e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis. Para todos os tipos de texturas, indicamos a aplicação de tinta Qualyvinil Fosco Completo da mesma cor como fundo, para evitar problemas referente a manchas presentes na superfície / substrato. A depender do tipo de superfície, pode-se considerar perda de até 30% de rendimento devido a porosidade da superfície.
Cores	A cor do produto pode apresentar leve diferença de cor de acordo ao impresso na etiqueta ou no catálogo devido a deposição de tinta em papel, isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção de cor na fábrica. Evite a compra de lotes diferente do mesmo produto, as tonalidades podem sofrer leve alteração devido ao processo de produção. Neste caso, não aplique lotes diferentes no mesmo pano de aplicação.
Remoção todo o pó gerado do lixamento.	De acordo com a NBR 13.245, fazer a remoção de todo o pó gerado do lixamento com pano úmido , a fim de remover toda e qualquer sujidades da superfície, evitando assim patologias de bolhas, deslocamentos e descascamento da tinta de acabamento em decorrência do pó presente na superfície. Nunca usar vassouras ou escovas para remoção de pó, somente pano úmido.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

Mofa: Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: Aguardar cura no mínimo 28 dias, e caso necessário por decorrência de baixa coesão, aplicar Qualyvinil Fundo Preparador.

Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas:
Deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa e aplicar Qualyvinil Fundo Preparador de Paredes.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.
Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;
Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de intoxicação ou reação adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas – Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualyvinil Soluções para a Construção Civil Ltda
Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP - Brasil - CEP: 06618-000



BOLETIM TÉCNICO

QUALYVINIL TEXTURA HIDRO ARTE

Descrição	Qualyvinil Textura Hidrorrepelente é uma textura para revestimentos internos que proporciona diversos tipos de efeitos decorativos com ação hidrorrepelente, excelente nivelamento, alta aderência, alta resistência a abrasão, a microrganismos, criando uma camada resistente e durável, além de trazer requinte e elegância ao ambiente.	
Indicação	Indicado para texturar superfícies externas e interna de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico.	
Cores	Branca	
Principais Benefícios	Excelente nivelamento Antimofo Resistência à intempéries Repele a água	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11.702	Tipo	Descrição	Função / Definição
		4.6.2	Textura de grãos médios	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.
DESEMPENHO	ABNT NBR 17134:2023	Resistência de aderência à tração	Resistência de aderência à tração após envelhecimento acelerado	Permeabilidade à água por coluna d'água
		ABNT NBR 16.912	ABNT NBR 16.912	ABNT NBR 17.012
		Mínimo 0,3 MPa	Mínimo 0,3 MPa	Máximo 0,3 mL
	Este produto →	≥ 0,3 MPa	≥ 0,3 Mpa	≤ 0,3 mL

Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmento dióxido de titânio, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.
Toxicidade	Consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança Disponível no site www.qualyvinil.com.br
Embalagens (Cores prontas)	6 kg e 25 kg
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15.987	Resiste
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16.388)	< 50 g/L
pH - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 – 10,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Rendimento por Embalagem	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
Água potável. Diluição máxima de 5%.	Texturizado Fosco	Lata ou Balde (25kg): até 21m ² Galão (6kg): até 5m ²	De 1 a 2 demãos	Áreas internas e externas	Ao toque: 3 a 4h Entre demãos: 4 a 5h Completa: 72 h Cura Total: 07 dias
APLICAÇÃO	Lixamento	Realizar o lixamento de forma manual, em movimentos circulares ou com equipamentos. Importante: Remover todo o pó gerado do lixamento com pano úmido.			
	Ferramentas	Desempenadeira de aço, desempenadeira de PVC e espátulas.			
	Equipamento Airless	Verificar disponibilidade no mercado, não alterando as solicitações técnicas neste BT			

*Secagem

A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.



OBSERVAÇÕES

Preparação do Produto	Com o uso de um equipamento profissional, homogeneíze o produto para que o mesmo apresente a mesma consistência de aplicação em todas as latas disponíveis para uso. Após a homogeneização, diluir o produto com a recomendação indicada na embalagem. Não diluir o produto fora da especificação recomendada.
Aplicação	1. Aplique o produto de acordo com a NBR 13.245. Em dias chuvosos ou ventando muito, abaixo de 10°C e ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Neste dias, a secagem e cura podem demorar um pouco mais para acontecer; 2. Aplicar com rolo de espuma rígida, específico para texturas, desempenadeira ou com airless para obter o efeito "projetada".
Rendimento	O rendimento pode variar de acordo ao tipo de ferramenta, superfície e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis. Para os todos tipos de texturas, indicamos a aplicação de tinta Qualyvinil Fosco Completo da mesma cor como fundo, para evitar problemas referente a manchas presentes na superfície / substrato. A depender do tipo de superfície, pode-se considerar perda de até 30% de rendimento devido a porosidade da superfície.
Cores	A cor do produto pode apresentar leve diferença de cor de acordo ao impresso na etiqueta ou no catálogo devido a deposição de tinta em papel, isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção de cor na fabrica. Evite a compra de lotes diferente do mesmo produto, as tonalidades podem sofrer leve alteração devido ao processo de produção. Neste caso, não aplique lotes diferentes no mesmo pano de aplicação.
Remoção todo o pó gerado do lixamento.	De acordo com a NBR 13.245, fazer a remoção de todo o pó gerado do lixamento com pano úmido , a fim de remover toda e qualquer sujidades da superfície, evitando assim patologias de bolhas, deslocamentos e descascamento da tinta de acabamento em decorrência do pó presente na superfície. Nunca usar vassouras ou escovas para remoção de pó, somente pano úmido.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

Mofó: Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: Aguardar cura no mínimo 28 dias, e caso necessário por decorrência de baixa coesão, aplicar Qualyvinil Fundo Preparador.

Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas:
Deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa e aplicar Qualyvinil Fundo Preparador de Paredes.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.
Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;
Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de intoxicação ou reação adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas – Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualyvinil Soluções para a Construção Civil Ltda
Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000

